



# Adex 415

# 415 אדקס

**תיאור מוצר:** אדקס 415 הינו מוסף חדיש לתעשיית הבנייה, מיוצר על בסיס שרפים סינטטיים מיוחדים, המעניק לתערובת יכולות עמידות ועמידות גבוהות במיוחד ומתחבר לתשתיות בעייתיות.

**שימושים:**

- מקנה לתערובת:
- עמידות טובה.
  - כושר הדבקה גבוה
  - עמידות בפני מים.
  - עמידות בפני בסיסים
  - ועוד...

משמש מוסף לחול וטיט על תשתיות:

- בטון.
- פוליאוריטן ופוליסטירן מוקצף.
- קלקר.
- טיח ועוד...

**אזהרות:**

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה.
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים
- ☒ אין להוסיף מים לדבק!

**נתונים טכניים בתוספת מים בלבד:**

1.01	משקל סגולי
5°-35°	טמפ' ניתנת ליישום
מעל 30 דקות	משך זמן חופשי
8.0-8.5	PH
48 שעות	ייבוש ראשוני
12 חודשים	אחסון(זמן מדף)

- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות.

**אחסנה:** לשמור במקום יבש ומוגן מפני השמש במשך 12 חודשים לכל היותר.

**ניקוי כלים:** ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר הדבקה, כשהדבק טרי.

**אריזה:** ניתן לקבל את המוצר בחביות של 200 ל' / פחים של 18 ל'

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלוקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.

**הכנת תשתית:** על התשתית להיות נקייה מאבק, שמן או כל לכלוך אחר.

**אופן ההכנה:** [יש להקפיד על סדר ההכנה]  
 1.5 מים חלקים מים - בנפח  
 3 חלקים מלט בנפח  
 ערבב את המים והמלט היטב יחד  
 הוסף 1.5 " אדקס - 415" בנפח וערבב עד קבלת חומר הומוגני.  
 הוסף 7-9 חלקים בנפח חול ים או חול נקי אחר עד קבלת טיט נוח לעבודה.

תערובת טיט מסוג זה, מתאימה במיוחד לציפוי פוליאוריטן מוקצף על גגות כהגנה בפני השמש. **מתאים במיוחד לטיוח קלקר - ראה מפרט ספציפי.**

**הרכב החומר:** תערובת המבוססת על שרפים ומוספים מיוחדים.





דלי 18 ל' אדקס 415



אדקס 415 ניתן ליישום גם בהתזה.

# shahal

# SINCE 1958

