



ShahalFix Air 277L

שחלפיקס אייר 277L

דבקה קל וחזקה המשמשת להדבקות כל סוגי האריחים: לשימוש פנים

תיאור המוצר: דבק קל על בסיס צמנט לבן להדבקות אריחים, לשימוש פנים במשקל הקל בעולם. קל ונוח ליישום על קירות ומרצפות בתוספת מים בלבד. אינו מכיל חול ואינו מכתים את האבן.

שימושים:

משמש להדבקות אריחים על:

- בטון יצוק.
- בלוקים.
- לוחות גבס.
- טיח ועוד...

מתאים לאריחים מסוג:

- קרמיקה.
- גרניט פורצלן בעלי ספיגות עד 10%.
- שיש.
- אבן טבעית/כורכרית.
- סיליקט ועוד...

אזהרות:

- אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה.
- שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות.

נתונים טכניים בתוספת מים בלבד:

משקל	9 ק"ג (+5%)
טמפ' ניתנת ליישום	5°-35°
משך זמן חופשי	מעל 30 דקות
משך השמישות לעבודה	עד 120 דקות
ייבוש ראשוני	48 שעות
אחסון(זמן נדף)	6 חודשים
חוזק מתיחה	מעל 0.5 מגפ"ס
בדיקות מכון תקנים	9611901179
תצוקת אופיינית (יבשה)	500-550 ג' למ"ד בעובי 1 מ"מ
סוג דבק	C1TE

תכונות:

- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 70°C.
- בעל תו תקן ישראלי 4004.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.
- סוג דבק: **C1TE**



שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה.

מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.





הכנות והוראות שימוש

נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.

- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש זאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, כאשר חזק הרקע לא יקטן מ-1.0 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.
- ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת שק השחלפיקס אייר(9ק"ג) עם כ 7-9 ל' של מים, המתן כ-10 דקות וערבב שנית.
- מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשוננת (מאלג') על התשתית שכבה של כ-3-10 מ"מ תערובת דבק וישר את השטח.
- עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המרית בזווית של 45°-60° בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש.
- יש למרוח גם את גב האריח בשכבה של תערובת דבק.
- **רטוב על רטוב!** (יש למרוח גם על התשתית וגם על גב האריח).
- השאר פוגות פתוחות של 3 מ"מ מינימום לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת המתכנן.
- פוגות יש למלא לפחות 48 שעות לאחר ההדבקה ברובה ע"פ הנדרש.

תערובת המבוססת על צמנט לבן, מוספים מיוחדים ואגרנטים קלים.

הרכב החומר:

