

Shahalacrite 472

שחלקריט 472

דבק להדבקת כל סוגי האריחים, חזק וגמיש על בסיס לטקס SBR

العربية

تعليمات استخدام

- نظف البنية من اجزاء اسمنت , غبار , أوساخ او أي عامل قد يكون طبقة عازلة للاتصاق .
- لا تبلل البلاط قبل الاستعمال حسب تعليمات الشركة المصنعة . يبرجو غسل البنية 12 ساعة قبل بدأ العمل .
- تأكد من ان البنية قادرة على تحمل كل طبقات الجص والطلاء الاخير حيث قوة الأساس لا تقل من 1 ميجاه بسكال وعلى الأساس الالتزام بأوامر القانون .
- اخلط بواسطة خلاط ميكانيكي كل كمية الكيس (شاحل فيكس اير 9 كغ) مع 7 الى 9 ليتر ماء انتظر 10 دقائق واخلط ثانية .
- ادهن بواسطة الطرف الاملس للمالج على البنية طبقة من 3 الى 10 مم من الخلطة وسطح المنطقة .
- مر على طبقة الخليط مع الطرف المسنن للمالج بزاوية 45 الى 60 مئوية . حسب طلب السمك اللازم (عليك مسح البلاط ايضاً بطبقة من الخلطة) .
- ابق فراغات مفتوحة لا تقل عن 3 ملم حسب نوع وحجم البلاط وبحسب طلب المهندس . عليك ملئ الفراغات على الأقل بعد 48 ساعة من الاصلاص بربوة حسب الطلب .

שחל חומרים לבנין עומדת לרשותכם
בייעוץ ובהדרכה.
נפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח
המחמירות של תקן
ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים
העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש
ספק אם החומר מתאים לצרכי הלוקוח
יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי
החברה.

א. תעשייה באר טוביה

ת.ד. 167

קריית מלאכי 8310102

08-8584444

www.shahal.net

fax :08-8507227

הכנות והוראות שימוש

- נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.
- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש וזאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה.
- ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, כאשר חוזק הרקע לא יקטן מ-1.0 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.
- ערבב בעזרת מערבול מכני את כל תכולת שק השחלמיקס (5 ק"ג) עם 7-6 לי של שחלקריט, המתון כ-10 דקות וערבב שנית.
- ניתן לערבב ביחס: 2 חול 1 מלט.
- מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשוננת (מאלג') על התשתית שכבה של 3-5 מ"מ תערובת דבק ויישר את השטח.
- עבור על שכבת תערובת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המרית בזווית של 45°-60° בהתאם לעובי ההדבקה הנדרש. יש למרוח גם את גב האריח בשכבה של תערובת דבק. **רטוב על רטוב** (יש למרוח גם על התשתית וגם על גב האריח).
- השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת המתכנן. פוגות יש למלא לפחות 48 שעות לאחר ההדבקה ברובה ע"פ הנדרש.

אזהרות

- אין להוסיף שום חומר לתערובת מלבד מלט וחול. אין להוסיף מים!
- אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידציה.
- שחל חומרים לבנין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר בא במגע עם העיניים/העור יש לשטוף בהרבה מים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.



תכונות ושימושים עיקריים

- הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה, גמיש ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד ע"ב S.B.R לטקס.
- משמש להדבקת אריחים על בטון יצוק, בלוקי איטונג, בלוקי בטון, לוחות גבס, טיח וכדומה.
- קל ונוח ליישום על קירות ומרצפות במלט וחול בלבד / שחלמיקס.
- מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "כורכרית", סיליקט וכדומה.
- עובי שכבת הדבק 3-5 מ"מ
- שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד 70°C.
- הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה, גמיש ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד ע"ב S.B.R לטקס.

נתונים טכניים של שחלקריט 471

כמות	18 ליטר (נוזל)
טמ' ניתנת ליישום	5°-35°
משך זמן חופשי	מועל 30 דקות
משך השמישות לעבודה	עד 180 דקות
ייבוש ראשוני	48 שעות
אחסון(זמן מודף)	6 חודשים
חוזק מתיחה	מועל 1.0 מגפ"ס
בדיקות מכון תקנים	9611901179
תצרוכת אופיינית	1-2 ליטר למטר בעובי 0.5 ס"מ

הרכב הדבק

תערובת הדבק מבוססת על SBR לטקס, אל התערובות יש להוסיף חול ומלט בלבד ללא מים

סוג הדבק

C2TES1

- * חזק ביותר(באוויר, במים ובחום).
- * ובעל חוזק לגזירה גבוהה
- * ללא גלישה וגמיש .
- * אינו מכתים את האבן.

**מעל
50
שנות ניסיון
בשטח**



**שחלקריט
472**

ניתן לקבל מיכל של 1000
ליטרים גודל לטקס **SBR**

טיילת תל אביב



שחל **shahal**
Building Materials Israel LTD חומרים לבניין בע"מ

**המדינה בנויה
עלינו**

08-8584444

www.shahal.net