

צמנטיט : טיח מוכן לשימוש

טיח מוכן לעבודה באיכות גבוהה, רטוב, עביד, מסונן והומוגני המכיל בתוכו את כל המרכיבים: צמנט, חול, מוספים מיוחדים ומים. הטיח מובא לאתר בערבלים בנפחים שונים לפי הזמנה בהתאם לקצב התקדמות בעבודה. הטיח עביד במיכל למשך 5 ימי עבודה בטיח פנים ו- 4 ימי עבודה בטיח חוץ. באם הטיט איבד מדלילותו ניתן להוסיף מים לפי הצורך. היישום מתבצע בדיוק כמו טיח רגיל ובאותם כלים, ניתן לישמו גם בהתזה בעזרת משאבה מתאימה. צמנטיט מיועד כטיח על בטון. בלוקי בטון ואיטונג, לקירות חוץ ופנים, ועומד בכל התקנים הישראליים.

יתרונות

- נוח וקל ליישום, חוסך בכ"א ובאמצעים מיוחדים.
- טיח הומוגני, ומסונן.
- אינו נסדק.
- מבטל את הצורך במלאים של חול, צמנט, ומוספים אחרים באתר.

- ניתן להשתמש בהתזה בעזרת משאבה מתאימה ואין חשש להתקשות הטיח בצינור בהפסקות קצרות

הוראת החסנה

צמנטיט יהיה מאוכסן כל העת אך ורק בתבניות, במארזים (דוגמת- "פלריג") או במכלים, הטיח מוכן לשימוש ולכן אין לערבב בתוכו שום חומר שהוא. כל תוספות

עלולה לפגום בטיבו ותכונותיו. תבניות שאינן בשימוש לאותו היום יש לכסותן ביריעת פלסטיק למניעת חשיפתו של הטיח לאוויר ולהגנה מפני התייבשות יתר.

הוראת שימוש

- (1) הרטב את הקיר המיועד לטיוח (בבלוקי איטונג הספגת הקיר חיונית)
- (2) שכבת הרבצה – יש ליישם את שכבת ההרבצה בעובי של 5 מ"מ ולחספס את פני הטיח ע"י מרית (מלג') משוננת ע"פ דרישת התקן. לאחר הייבוש הרטב לאשפרה.

3) שכבת טיח מיושרת – השלך או התז על שכבת ההרבצה את הצמנטיט בעובי שכבה 16 – 12 מ"מ (על פי הצורך) ויישר בעזרת סרגל. המתן בהתאם לצורך, (תלוי במזג האוויר)עד לייבוש , גרד הטיח ליישור וחספוס.

4) אשפרה – המתן יום לייבוש ולאחר מכן הרטב את הקיר מס' פעמים לאשפרה.

5) לאחר ייבוש הקיר הכן ומרח את שכבת השליכט בעובי של 2 מ"מ או הדבק אריחי קרמיקה ופסיפס על קירות חוץ בהתאם לת"י 1555 חלק 1.

כל ההמלצות שלנו הם פרי ניסיונו, אלא כיון שיישום העבודה אינו בשליטתנו אין אנו אחראים על התוצר הסופי, אלא על איכות המוצר בלבד והכל בכפוף לתנאי מכירה ואספקה של הצמנטיט.

לפרטים נוספים, הודרכה מקצועית והזמנות יש לפנות למחלקת הצמנטיט.