

L.P.232

пластификатор соответствует израильскому ГОСТУ 896

Водоуменьшающая безхлоридная модифицированная добавка для получения бетона с высокой подвижностью и сохранением удобоукладываемости в течении 2-2,5 часов при $t^{\circ} + 30^{\circ}\text{C}$.

LP 232

Значительно улучшает свойства свежего и затвердевающего бетона, уменьшает расход цемента.

Преимущества

Рекомендуется для всех видов бетона, для его транспортировки на большие расстояния, а также, при перекачке насосами.

LP 232

Позволяет получить бетон без риска расслаивания и водоотделения при высокой удобоукладываемости, с обеспечением высокой конечной прочности, водонепроницаемости, долговечности.

Дозировка

0.6% -1.2% от веса цемента (с учетом золы уноса, либо микросилики).

В зависимости от специфических рабочих условий могут требоваться и другие дозировки. В холодном климате для предотвращения замедления твердения бетона рекомендуется провести предварительный опыт для определения точной дозировки.

Совместимость

LP 232 совместим со всеми портланд-цементами, а также в комбинации с золой уноса, микросиликой.

Специфические данные

Жидкий материал – коричневого цвета.

Уд. вес $1.1 \pm 0.05 \text{ г/см}^3$ при $t^{\circ} + 20^{\circ}\text{C}$

Р. Н. 8 ± 1.5

Упаковка и хранение

Время хранения до года.

Упаковка в пластмассовых емкостях в 1000 литров – 1100 кг

Следует хранить при $t + 5^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}$.

При замораживании продукта, его оттаивание следует производить перемешивая при $t + 30^{\circ}\text{C}$.

Приготовление:

LP 232 вводится в бетонную смесь одновременно с водой, при этом повышается пластифицирующий и водоредуцирующий эффект если добавка дозируется в смеситель после загрузки 50%-70% воды затворения. Для получения однородной массы следует перемешивать смесь довольно длительное время.

LP 232 запрещается вводить непосредственно в сухой заполнитель.

Предостережения:

LP 232 не считается опасным продуктом.

В случае контакта с кожей, либо глазами, рекомендуется тут-же промыть большим количеством воды и обратиться за советом врачу.

LP 232 на основе воды и поэтому не воспламеняется.

Из нашего опыта и на наших цементах мы работаем с дозировкой

0.9%-1.2% от веса цемента – летом.

0.8% – 0.9% от веса цемента - зимой .

**Для получения более подробной информации,
пожалуйста, обращайтесь в компанию Лариспласт**