

מוסף משפר אטימות לבטון וטיט

תאור

קונמיקס W1 (Conmix W1) הינו מוסף נוזלי להקטנת החדירות, הניתנת לשימוש בכל סוגי תערובות המלט והבטון. קונמיקס W1 תואמת את הסטנדרטים ASTM C494-81 סוג A, BS 1181: חלק 5 ו- BS 5075 חלק 1.

שימושים ויתרונות

ניתן להשתמש בקונמיקס W1 בבטונים בהם נדרש איטום מים, כגון: מאגרים, מנהרות, תעלות, מכלי מים, בריכות שחיה ושטחים אחרים בהם נדרש שימוש בבטון או מלט אוטומים למים

היתרונות כוללים:-

- משפרת עבידות ולכידות.
- משפרת חוזק ועמידות.
- מפחיתה התכווצות והצטמקות.
- מפחיתה חדירות.
- ללא כלורידים.
- מאפשרת דחיסה טובה יותר.
- ללא השפעה על מי שתיה במיכלי בטון.

תכונות ומאפיינים

מראה: נוזל חום.

משקל סגולי: 1.21 – 1.23.

השמה

יש לתת את מוסף קונמיקס W1 ביחד עם המים. קונמיקס W1 תואמת לרוב המוספים האחרים. קונמיקס W1 היא בעלת אפקט להפחתת מים ולכן יש לבצע תערובות ניסיוניות לפני יציקת הבטון. מינון יתר יגרום לעיכוב בזמן המיצוק הראשוני, אין להפריע לתהליך ההתייבשות של הבטון אלא להניח לו להתייבש כראוי.

במקרים של מינון יתר, עיכוב יתר או ערבוב עם מוספים אחרים הכלולים בבטון, יש להתייעץ עם מחלקה הטכנית של חברת לאריספלט בישראל.

אשפיה

בטון המכיל קונמיקס W1 עדיין דורש אשפיה, יש להשתמש בקורקור 90 (Corcure 90).

מינונים

0.2% – 0.6% לפי משקלו של הצמנט. תמיד מומלץ לבצע תערובות ניסיוניות לפני תחילת העבודה בכדי לוודא את רמת המינון הטובה ביותר.

אריזה

דליי פלסטיק של 25 ליטר וחביות של 200 ליטר.

אחסון וחיי מדף

רצוי לאחסן את קונמיקס W1 כאשר הוא מוגן בפני כפור. אם המוצר אכן קופא, יש לערבב אותו היטב ובזהירות לאחר ההפשרה. אורך חיי המדף המינימליים של המוצר הוא 12 חודשים באריזה מקורית שאינה פתוחה.

בריאות ובטיחות

קונמיקס W1 מורכב מכימיקלים שאינם מהווים סכנת אש או סכנה בריאותית. לקבלת מידע נוסף יש להתייעץ בחברת לאריספלט

שרות טכני

מחלקת השרות הטכני של לאריספלט, זמינה בכדי לסייע לכם לעשות שימוש נכון במוצרים שלנו ומשאביה עומדים לחלוטין לרשותכם ללא כל התחייבות.

הבטחת איכות

מוסמך ומאושר על-ידי



התקשרות:

לאריספלט בע"מ

טל: 03-9730396 פקס: 03-9733766

אתר: www.larisplast.com

דוא"ל: dikla@larisplast.com